







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS "EXTRUIDO - ACIDO RESISTENTES PARA USO INDUSTRIAL"

AREA: CONTROL DE CALIDAD
(PRUEBAS DESTRUCTIVAS AL PRODUCTO TERMINADO)

FORMATO		DIMENSION NOMINAL (CM)	PIEZAS POR m2	PESO UNITARIO (Kg)	PESO POR PALLET	PIEZAS POR PALLET
	I8 (LADRILLO)	20X10X6.0	50.00	2.82	1,695.00	596.00
	I4 (LOSETA)	20X10X3.0	50.00	1.38	1,256.00	900.00
	D2 (LOSETA)	24.5 X 11.5 X 2.5	36.00	1.48	1,624.00	1088.00
	D0 (LOSETA)	24.5 X 11.5 X 1.8	36.00	1.00	1,166.00	1152.00
	D6 (LOSETA)	24.5 X 11.5 X 1.4	36.00	0.80	936.00	1152.00

CARACTERISTICAS FISICAS	REFERENCIA METODO DE PRUEBA (ASTM)	ESPECIFICACION DE REFERENCIA	
		ISO 13006 (GRUPO AI)	ESPECIFICACION SANTA JULIA
ESPESOR (Desviación admisible en % del promedio de cada azulejo)	ISO-10545-2	$\leq 10\%$	DIFERENCIAL DEL V.N. $\leq .03$ pulg. = 0.76 mm
DIMENSIONES FACIALES (Desviación admisible en % respecto a la dimensión de trabajo)	ISO-10545-2	$\pm 1.0\%$ A un máximo de ± 2 mm	PROMEDIOS $< 2.0\%$ RANGO $< 1.5\%$
ORTOGONALIDAD (Máxima desviación de ortogonalidad en % respecto a la dimensión de trabajo)	ISO-10545-2	$\pm 1.0\%$	$M \leq 0.7\%$
DEFECTOS FACIALES	ISO-10545-2	MINIMO 95% DE LOS AZULEJOS DEBEN ESTAR LIBRES DE DEFECTOS VISIBLES	GRADO ESTÁNDAR NO VISIBLE A 3.0 PIES (91.44 cm)
ABSORCION DE AGUA	ISO-10545-3	$\leq 3.0\%$ MAXIMO INDIVIDUAL 3.3%	$\leq 3.0\%$
LLANURA DE SUPERFICIES	ISO-10545-2	Curvatura de aristas, relacionada a los tamaños correspondientes de trabajo $\pm 0.5\%$	$\leq 0.5\%$ EN BORDES
		Alabeo relacionado a la diagonal calculado de los tamaños de trabajo $\pm 0.8\%$	$\leq 0.5\%$ EN LA DIAGONAL
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)	ISO-10545-6	MAXIMO 275	MAX. 275 mm3
RESISTENCIA A SUSTANCIAS QUIMICAS (Si el color se torna ligeramente diferente, NO se considera que existe ataque químico).	ISO-10545-13	Resistencia a productos de uso domestico y sales de pileta de natación Clase UA (Efecto no visible)	
		Resistencia a ácidos y álcalis baja concentración Clase ULA (Efecto No Visible)	
		Resistencia a ácidos y álcalis baja concentración Clase UHA (Efecto No Visible)	
COEFICIENTE DE FRICCIÓN (Pisos intencionados para uso en suelos especificado por fabricante)	ISO-10545-17	NO REQUERIDO	SECO $0.30 \leq M < 0.06$